

Datenblatt:

BANNERINK-ECVF EURECO FÜR FAHRZEUGE

Anwendung

Flexodruckfarbe für PVC-Banner/Leinwand

Aussehen

Brillant

Aushärtung

Bei 20 °C

Walzlackierung: 1-2 Stunden

Siebdruck P45: 15 Min.

Schnellere Aushärtung bei höherer Temperatur

Verdünnung

ECVF 1000 – SCHNELLER VERDÜNNER

- Verdünnung um 5 % für den Druck mit Sieb P45

- Verdünnung um 30 % für Walzlackierung

Reinigung

CT 1000 oder CT 1000/1

Emulsion

Alle lösemittelbeständigen Emulsionen bzw. Folien sind geeignet.

Deckvermögen

- 5 bis 7 m²/l durch Walzlackierung
- 15 m²/l mit Sieb P45 durch Siebdruck

Lagerstabilität

Zeitlich unbegrenzt

Farben

Alle Farben der Farbkarte erhältlich

Gebrauchsanweisung

- Siebdruck mit Sieb 45 oder Walzlackierung

- Gelegentlich mit IPA (im SICO-Sortiment erhältlich) entfetten

Überlackierung

Möglich, wenn die erste Lackschicht gut ausgehärtet und trocken ist

Licht- und Witterungsbeständigkeit

Hervorragend bei allen Farben dieser Serie, außer bei den fluoreszierenden Farben

Mischverhalten

Alle Farben der Serie können gemischt werden.

Immer zuerst einen Testdruck erstellen.

