Datenblatt:

DECACOL 150/17

Anwendung:
Wasserbasierter Haftklebstoff für den Druck auf Papier, Karton, PVC, PETG, Polycarbonat, Polystyren, Polypropylen, Polyethylen usw.

Aspekt:
Transparent, vergleichbar mit Kiwo Haftklebstoff D158

Sieb:
P45 → P120
Je feiner das Sieb, desto geringer ist die Haftung.
P77: erzielt das beste Resultat

Verbrauch:
abhängig vom Sieb:
- P45 :20 m²/l
- P77 :30 m²/l
- P90 :35m²/l
- P120 :40m²/l

Aushärtung: Sehr gute Aushärtung bei +/- 50 °C innerhalb 1 Min., bis der Klebstoff transparent wird. Zur Erzielung der optimalen Haftfestigkeit muss das Wasser vollständig verdampft sein.

Emulsion: Wasserbeständige oder wasser- und lösemittelbeständige Emulsion

Reinigung:
- Mit ST 1000 bei Verwendung einer wasser- und lösemittelbeständigen Emulsion

Spezialität:
Decawhite 150/19.
Gleiche Eigenschaften wie Decacol 150/17, doch mit opakem Weißeffekt