



Technische fiche:

Toepassing: Flexible inkt voor PVC Banners en Canvas

Aspect: briljant.

Droging:

- Aan 20 °C.
- Roller coating: 1-2 uur.
- Zeefdruk: P 45: 15 min.
- Snellere droging bij hogere temperatuur.

Verdunning:

- ECVF 1000 – Quick reducer
- Verdun 5 % voor het drukken met P 45.
- Verdun 30 % voor Roller Coating.

Gebruik:

- Zeefdruk: toepassen met P 45 of met roller coating toepassen.
- Soms is ontvetten met IPA noodzakelijk (IPA is bij ons beschikbaar).

Emulsie:

Alle solventbestendige emulsies zijn geschikt.

Dek eigenschappen:

- 5 tot 7 m²/l met roller Coating
- 15 m²/l bij toepassing met zeefdruk met P 45.

Reinigen:

CT 1000 of CT 1000/1

Opslag capaciteiten: onbeperkt.

Meer lagen: mogelijk wanneer de eerste laag zeer goed droog is.

Weer en licht-bestendigheid: zeer goed voor alle kleuren, enkel de fluo's hebben geen goede lichtbestendigheid.

Gedraging bij mengeling: alle kleuren van de serie zijn onderling mengbaar.

Kleuren: Alle kleuren van de kleurenkaart zijn beschikbaar.

Steeds een proefdruk maken, alvorens het werk te beginnen.

Hoewel deze aanbevelingen gebaseerd zijn op onze best beschikbare kennis, kunnen wij er niet voor verantwoordelijk voor gesteld worden dat deze informatie voldoende correct is in alle gevallen.